

耐 UV 系列

树脂类别	环氧当量 (g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份(wt%)	含溴率 (wt%)	特性
GEBR454A80	420-450	800-2000	79-81	18-21	FR4 树脂, 具有优良耐 UV 效果
GEBR454HA80	360~410	800-2000	79-81	18-21	FR4 树脂, 具有优良耐 UV 效果, Tg140°C
GEBR481A80	455-475	1000-2500	79-81	18-21	薄板专用, 具优良耐 UV 功能树脂